HQS-108 华千素

——精益生产建筑胶水、腻子粉（膏）等环保装修材料专用。

主要功能

可以催化激发水泥黏结活性，增加水泥和易性和保水性，提高水泥黏度和黏结力。

主要用途

HQS-108 华千素适用于在工厂车间生产耐水腻子粉、建筑胶水、界面剂等环保装修材料，也可以在施工现场随用随配。

精益配方技术

■耐水腻子粉配方（kg/t）

依据现行行业标准 JG/T157-2004《建筑外墙用腻子》和 JG/T3049-1998《建筑室内用腻子》规定，生产耐水腻子粉的配方见下表：

P.042.5 硅酸盐白水泥/kg	400 目以上重钙粉/kg	HQS-108 华千素/kg
300	700	8～10

■建筑胶水配方（kg/t）

依据现行行业标准 JC/T907-2018《混凝土界面处理剂》和 JC/T547-2017《陶瓷砖胶粘剂》规定，生产建筑胶水的配方见下表：

HQS-108 华千素/kg	自来水/kg
0.25	50
5	1000

搅拌说明：在桶中加入 50kg 自来水。开启高速电动搅拌器，边搅拌边徐徐加入 HQS-108 华千素粉末，直至将 0.25kg 粉末全部加完并持续搅拌 4～5min。视环境温度情况，静置 30～60min 或更长时间，待胶液粘度升高后再次搅拌即可使用。

贮存说明：采用 HQS-108 华千素溶解在自来水的方式配制生产的建筑胶水，在夏季或温度较高的环境中长期贮存容易产生霉变，最好随用随配。如需长期贮存，可在胶液中加入适量的杀菌剂或防霉剂。

批刮腻子施工技术

■工序选择

根据墙体基层不同，批刮腻子的工序也不同：

（1）混凝土墙面批刮腻子工序：基层处理→基层修补→刷火碱水溶液→涂界面剂→腻子批刮→修补打磨→腻子成活。

（2）混凝土楼板、楼板缝批刮腻子工序：基层处理→基层修补→刷火碱水溶液→涂界面剂→腻子批刮→修补打磨→腻子成活。

（3）抹水泥砂浆、纸筋灰面层批刮腻子工序：基层处理→涂界面剂→腻子批刮→修补打磨→腻子成活。

■基层处理

（1）现浇混凝土墙面：如有气孔、蜂窝、麻面、鼓包、阴阳角不通顺等现象，要求凸处剔磨平整、凹处填平补齐。

（2）预制混凝土楼板及板缝基层：用钢丝刷将表面砂粒、尘土等杂物清除。

（3）水泥砂浆纸筋灰面层：要求表面基层干燥，坚实干净。

■材料拌和

（1）称取腻子粉，使用小型电动搅拌器或高速搅拌机搅拌。

（2）称取自来水加入桶中，开启搅拌器，边搅拌边徐徐加入腻子粉直至全部加完后，持续搅拌 4～5min。静置约 1min 后,再次搅拌至均匀无团的腻子膏，即可使用。

（3）冬季或低温负温施工，宜使用≤65℃的温水。



■批刮

（1）第一道批刮：批刮腻子时，要防止沾染或混进砂粒、浮沉等杂物。上下左右接槎和两道刮板之间要干净，无留浮腻子。

（2）修补打磨：第一道腻子干透后，用砂纸磨光、磨平、扫净。

（3）成活：批刮腻子一般要求至少两遍成活，第一道腻子干燥、打磨后，再刮第二遍。要求表面平整、纹理质感均匀一致。





包装储运

本品包装规格为 20kg/袋，或 2.0kg/袋。

本品宜储存在干燥、通风环境中，避免雨淋、防水、防潮，避免阳光曝晒，未开封保质期为 12 个月。

本品不燃不爆、无毒无味，不含重金属、卤代烃、苯系物、甲醛、VOC 等有害物质，可按一般货物储存运输。

有关数据等记载内容的声明

■本资料记载的数据等内容是以典型实验值为基础，故对记载内容不做任何保证。

■使用前，请根据本资料、产品安全数据，确认详细的使用方法及注意事项等。

■使用时，请贵公司务必进行事前测试，确认是否符合使用目的及安全性。

■本资料所记载的内容如有变更，恕不另行通知。

北京华千新技术有限公司

地址：北京市昌平区超前路 35 号
北京化工大学国家大学科技园
网址：www.line365.com.cn
电话：010-80770130